



# LATASTØP

DATABLAD NO-420 Nov 23

**Globally Proven  
Construction Solutions**



## 1. PRODUKT NAVN

LATASTØP

## 2. PRODUSENT

LATICRETE Nordic AS  
Postboks 165 Kalbakken  
0903 Oslo  
Telefon: +47 23339000  
www.laticrete.no

## 3. PRODUKT BESKRIVELSE

LATASTØP er en sementbasert tørrmørtel til hurtigherdende støparbeider. LATASTØP har ekstremt lavt krymp, er støv-reduisert og brukes primært som baderomsstøp og utendørs arbeid. LATASTØP er enkel å glatte til et fint bruksunderlag, og er belegningsklar med fliser etter ca: 18 timer og tett belegg etter 24 timer. Flytende gulv; min 40 mm tykkelse. Leveres i plastsekker.

### Bruksområder

- For innvendig og utvendig bruk
- For flytende og bindende konstruksjon
- Passer under keramiske fliser, stein, parkett og fleksible materialer
- Egnert over varmekabler
- For områder med stor trafikk

### Fordeler

- Hurtigherdende
- Enkel å bruke
- Innvendig og utvendig bruk
- Støv-reduisert
- God trykkfasthet for tung trafikk
- Lav VOC

### Underlag

Betong, trematerial, puss, isolasjon, rustfritt stål, membranduk og trinnlydsgulv

### Emballasje

20 kg sekk, 48 sekker per pall

### Forbruk

Ca: 20 kg pr cm/m<sup>2</sup>

### Holdbarhet

Fabrikkforseglete beholdere av dette produktet er garantert å være av første kvalitet i ett (1) år hvis den oppbevares i original emballasje i et tørt område. Høy luftfuktighet kan redusere holdbarheten.

### Begrensninger

- Overflater må være strukturelt solide, stabile og stive nok til å støtte de konsentrerte belastningene som forventes fra installasjonen.
- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon og beskytt områder mot direkte sollys for å sikre jevn tørking under de første timene etter påføring
- om vinteren, beskytt arbeidet mot frysing til
- fullstendig herdet.
- I industrielle applikasjoner og med uregelmessige underlag, anbefaler vi å bruke ekspansjonsfuger der det er nødvendig.
- Skal ikke brukes ved temperaturer under 10°C
- Lim, mørtler og fugemasser for keramikkfliser, tegl eller stein er ikke utformet somerstatninger for vanntette membraner. Nåren vanntett membran er nødvendig, bruk LATICRETE® Membransystemer.

## Advarsler

- Se Sikkerhetsdatablad for mer informasjon.
- Inneholder portland sement rapid og kan irritere øynene og hud. Unngå kontakt med øynene eller langvarig kontakt med hud. Bruk hansker og vernebriller under blanding og påføring av produktet. Ved kontakt, skylld grundig med vann.
- Oppbevares utilgjengelig for barn.

## 4. TEKNISK DATA

<b>Produktidentitet</b>	
Konsistens	Pulver
Farge	Grå
Kornstørrelse	Maks 2,5 mm
Densitet ferdig lagt	2100kg/m <sup>3</sup>
Lagring	12 mnd. På tørt sted i original emballasje
<b>Bruksegenskaper</b>	
Blandingsforhold	1,8-2,0 Liter vann pr/20kg
Materialforbruk	20 kg/cm <sup>2</sup>
Utleggingstykkelse	fra 20 til 80 mm
Brukstemperatur	10°C - 25°C
Brukstid	ca. 2 timer
Gangbar	ca. 12 timer
Flislegging	ca. 18 timer
Tett belegg	ca. 24 timer
<b>Sluttegenskaper</b>	
Trykkfasthet	
1 døgn	>20 Mpa
28 døgn	>45 Mpa
Bøystekfasthet	
28 døgn	>5 mpa
Frostbestandig	JA
Ved 20°C, 50% RF	

Spesifikasjoner kan endres uten varsel. Resultatene som vises er typiske, men gjenspeiler testprosedyrer som er brukt. Faktisk feltytelse vil avhenge av installasjonsmetoder og forholdene på stedet.



## 5. INSTALLASJON

### Overflate forberedelser

Alle underlag skal være tørre og fri for smuss, olje, fett, maling, betongforseglinger eller herdemasser. Overflaten må være mellom 10°C og 25°C og være strukturelt stabil og stiv nok til å støtte konsentrert belastning forventet fra installasjon. Om nødvendig, bruk passende primer som PRIMER PLUS eller PRIMER SUPERIOR.

### BLANDING OG TILBEREDNING

Hell 1,8 - 2 liter rent vann i en ren blandings beholder. Tilsett 20 kg LATASTØP og bland med en mørtelvisp til massen får en jevn og klumpfri konsistens.

### APPLIKASJON

Overflate- og omgivelsestemperatur bør ligge mellom 10°C og 25°C under påføring. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon for å sikre jevn tørking.

Mørtelen må brukes innen 2 timer etter blanding. Påfør blandet materiale på underlaget ved en jevn tykkelse mellom 20 og 80 mm. komprimer godt.

Etter påføring, beskytt området mot direkte sollys under tørking og herding. Merk at hvis det påførte produktet tørker for fort, kan det føre til sprekker eller løsrivelse fra underlaget. Kan påføres en plast for å kontrollere herdeprosessen.

## 6. GARANTI

### Advarsel

Informasjonen og instruksjonene i databladet, selv om det er basert på kunnskap oppnådd gjennom år med erfaring, er veiledende. LATICRETE® kan ikke direkte kontrollere installasjonsmetodene og betingelsene for produkter og påtar seg ikke noe ansvar som følge av deres gjennomføring.

Resultatene som vises er typisk, men gjenspeiler testprosedyrer som brukes. Datablad 420 - NOV 2023 kan endres uten forvarsel.

Se alltid [laticrete.no](http://laticrete.no) for siste versjon.

LATICRETE®-produkter dekkes av en garanti innenfor grensene for hva som er fastsatt av våre generelle betingelser av salg og innenfor grensene for korrespondanse knyttet til tekniske spesifikasjoner og gjeldende sertifiseringer, som uttrykkelig angitt i produktdatabladene, dokumentasjon eller relevant teknisk dokumentasjon.