



# Laticrete Injeksjonslim

Datablad 487 - Feb. 2012



## 1. PRODUKT NAVN

Laticrete Injeksjonslim. Raskt herdende epoxy lim til injisering under løse fliser.

## 2. PRODUSENT

LATICRETE Nordic AS  
Postboks 165 Kalbakken  
0903 Oslo  
Telefon: +47 23339000  
Fax: +47 23339001  
Internett: [www.laticrete.no](http://www.laticrete.no)

## 3. PRODUKTBEKRIVELSE

Laticrete injeksjonslim er en meget lettflytende løsningsmiddelfri epoxy, herdet med et polyamin for injisering av riss og sprekker i betong. Produktet brukes også til å lime fast fliser som har løsnet via injisering gjennom et ferdig boret hull i fugemassen. Laticrete injeksjonslim er meget tynt flytende og vil trenge inn i hulrommene under en løs flis. Flislimet "sveises" sammen igjen og vil tilslutt gi en høyere mekanisk styrke enn selve flislimet. Den lave viskositeten gjør det mulig å injisere med lavt trykk.

## 4. INNSTALLASJON

### Blanding

Komponentene bør ha en temperatur før blanding på 15-20 °C. Hell komponent B over i flasken med komponent A. Rist flasken godt i ca. 3 minutter. Høyere temperaturer gir en mer lett flytende masse men herder raskere. Ved lavere temperaturer er massen stivere og herder langsommere.

### Brukstid

Brukstiden er den tiden det tar fra blanding, til limet har stivnet så mye at det vanskelig lar seg påføre.

### Injisering

Reparasjon av bom under fliser, utføres ved å bore en rekke huller i fugemassen rundt de steder hvor det er bom. Dette må gjøres før man blander A og B komponenten. Ved hjelp av sprutekorken på A komponent flasken, fylles de ferdig borede hullene med den blandende massen ved å klemme på flasken.

### Rengjøring


Alt utstyr rengjøres med tynner umiddelbart etter bruk.

## 5. TEKNISKE DATA

Egenvekt g/m <sup>3</sup> :	Ca. 1.05
Trykkfasthet:	Ca. 70 MPa
Bøystrekkfasthet:	Ca. 90 MPa
Brukstid v/20 °C:	Ca. 15 minutter
Herdetid v/20 °C:	Ca. 8.0 timer
Emballasje:	A komp. 0.5kg, B komp. 0.5kg
Lagring:	Må lagres frostfritt
Holdbarhet:	2 år, uåpnet



LATICRETE International, Inc.  
One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • [www.laticrete.com](http://www.laticrete.com)

©2009 LATICRETE International, Inc.  
LATICRETE, LATAPOXY, SPECTRALOCK and the  logo are Registered Trademarks of LATICRETE International, Inc.